



INFORMACION DE PRODUCTOS

4643, 4653, 4663

Negro de Moldura 2 en 1

DESCRIPCIÓN:

2 in 1 Trim Black es una capa de polímero flexible y resistente diseñada para restaurar parachoques y molduras flexibles o rígidas al aspecto proporcionado por el Fabricante Original del Equipo. Transtar ofrece 3 niveles de brillo, mate, satino y brillante, para igualar el aspecto de la mayoría de los vehículos. Tiene adhesión excelente al uretano, a la goma, al metal, y a los plásticos tratados con olefina. Seca rápidamente, provee una adhesión excelente, y no requiere imprimación.

DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:	Acabado Mate (4643), Acabado Satinado (4653), Acabado Brillante (4663)	
CONTENIDO DE C.O.V.:	4643	55.5%, MIR 1.28
	4653	50.6%, MIR 1.35
	4663	53%, MIR 1.4
VIDA EN ARMARIO:	Un año sin abrir	

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Plásticos de Olefina – Aplique el Acelerador de Adhesión 1023-F Plasto-Mend TPO antes de la aplicación del Negro de Moldura 2 en 1.

Todas las Otras Superficies – Aplique el Acelerador de Adhesión 1033 Mul-TIE antes de la aplicación del Negro de Moldura 2 en 1.

APLICACIÓN:

Agite bien el producto antes de usarlo. Limpie el área que se va a recubrir con el Quita Ceras y Grasas 6311 SCAT, el Quita Ceras y Grasas 6321 Speedi SCAT, el 6351/6354 Aqua SCAT o su equivalente. Para obtener los mejores resultados posibles, utilice el producto cuando la lata esté entre 70 – 90°F (21 – 32°C). Ponga la lata a 9 – 12" de la superficie y rocíe el producto con pases firmes e igualados. Es mejor poner varias capas delgadas que poner una sola capa gruesa. Después de utilizar la lata, inviértala y rocíe para limpiar la boquilla. Deje que la capa final se seque durante dos horas antes de tocar las piezas. Se tardará 24 horas en lograr la adhesión y el curado completos. Reemplace las molduras de paneles de metal con cuidado para evitar dañar las superficies que se acaban de pintar.

DEMOSTRACION:

Aplique sobre un pedazo de plásticos desechados o pedazo de metal. Indique lo rápido que cubre la superficie y lo bien que tapa las imperfecciones. También resalte lo rápido que evapora y se matiza o da el negro brillante.

COMPETENCIA:

- SEM 39143 (Mate)
- SEM 39063 (Brillante)

Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

- 4643 Negro de Moldura 2 en 1 (Acabado Mate), 20 oz. (591 ml) Aerosol, 6 por cartón
- 4653 Negro de Moldura 2 en 1 (Acabado Satinado), 20 oz. (591 ml) Aerosol, 6 por cartón
- 4663 Negro de Moldura 2 en 1 (Acabado Brillante), 20 oz. (591 ml) Aerosol, 6 por cartón



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.